

Angaben zum Material:

Dreilagige, reissfeste und enorm diffusionsoffene Unterdachbahn.
Das Deckvlies ist wasserabweisend ausgerüstet und UV-stabilisiert.

Angaben zur Ökologie:

TargoTOP TL besteht aus sortenreinem Material, ist **ökologisch und baubiologisch unbedenklich** und kann problemlos recycelt werden.

Technische Daten:		Rollenmasse:	
S _d -Wert:	0.02 m	Breite:	1.5 m / 3.0 m
Reissfestigkeit: längs:	290 N / 5 cm	Länge:	50 m
quer:	200 N / 5 cm	Gewicht:	10 / 21 kg
Weiterreissfestigkeit:	150 N		
Brandkennziffer:	E		
Freibewitterung ¹⁾ :	max. 2 Monate		
Temperaturbeständigkeit:	- 40°C bis + 70°C		
Minstdachneigung:	10°		

1) Abhängig von der UV-Strahlungsintensität. Siehe Norm SIA 232-1, Absatz 2.1.1.4.

Gebrauchseigenschaften und Hinweise zur Verwendung:

Die Verarbeitungshinweise sowie die Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.

TargoTOP TL ist für feste Untergründe geeignet. Sie entspricht den Anforderungen der Norm SIA 232-1 **für normale und erhöhte Beanspruchung** sowie als Bauzeitabdichtung.

Wegen der begrenzten thermischen Stabilität ist die Bahn nur bedingt für dunkle Eindeckungen geeignet. Detaillierte Auskünfte erteilt unsere Anwendungsberatung.

Es müssen geeignete Massnahmen gegen den Eintritt von schädlicher Lichtstrahlung bei den Belüftungsöffnungen getroffen werden.

Zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen sowie von Nageldurchdringungen empfehlen wir die entsprechenden Produkte der Targo-Klebeteknik. Detaillierte Angaben befinden sich in den Verarbeitungshinweisen.

TargoTOP TL und die Produkte der Targo-Klebeteknik sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale System-Garantie.

Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite.



Targo Specialty Products AG
Postfach 152, CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch