Aperçu des lés de sous-toiture

Choisissez le lé de sous-toiture approprié

	Targo*TOP TL*	Targo*TOP TS*	Targo*SHIELD X3*	Targo*TOP OMEGA*	Targo*TOP SIGMA*	Targo*TOP SIGMA XTRA*
type de film fonctionel	microporeux	microporeux	XPU	TPU	Acrylate	Acrylate
épaisseur du film fonctionel [µ]	30	30	55	2 x 90	70	90
grammage du produit [gr./m2]	135	170	240	400	270	300
valeur Sd [m]	0.02	0.02	0.30	0.30	0.02	0.05
force de traction MD/CD [N/50 mm]	290 / 200	330 / 230	350 / 260	450 / 500	320 / 200	320 / 200
résistance à la déchirure MD/CD [N]	150 / 180	190 / 230	300 / 450	350 /310	130 / 140	130 / 140
résistance themique [°C]	≤ 70	≤ 70	≤ 120	≤ 100	≤ 100	≤ 120
réaction au feu	RF3	RF3	RF3	RF3	RF2	RF2
pour sollicitations normales [1]	✓ [2]	✓	✓	✓	✓	✓
pour sollicitations élevées [1]	✓ [2]	✓	✓	✓	✓	✓
pour sollicitations extraordinaires [1]			✓	✓		
adapté comme couverture provisoire	2 mois [3]	2 mois [3]	6 mois	6 mois	4 mois	6 mois
adapté pour système pv intégré [4]			✓	✓	✓	✓
pente minimum du toit [5]	10°	10°	10°	5°	10°	10°
Largeurs: 150 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Largeurs: 300 cm	✓	✓	✓	✓		
sans bandes autocollantes	✓	✓	✓	✓	✓	✓
avec bandes autocollantes	✓	✓	✓		✓	✓
préconfection			✓	✓		
garantie [6]	2/5 ans	2/5 ans	10 ans	10 ans	10 ans	10 ans

1) selon définition de SIA 232-1:2011 (Respecter les conseils d'emploi et les fiches techniques)
2) exclusivement destiné à la couverture de panneaux en fibres de bois
3) en fonction de l'intensié du rayonnement UV. Voir la Norme SIA 232-1:2011. paragraphe 2.1.1.4 resp. 4.1.3.
4) les températures attendues ne doivent pas dépasser les indications de résistance à la température
5) la pente minimum du toit dépend du type de la couverture et de la sollicitation (voir Tab. 15 SIA 232-1:2011)
6) le premier chiffre se réfère aux défauts visibles, le deuxième chiffre se réfère aux défauts cachés

...prix/qualité exceptionnel

Targo Specialty Products AG
CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch