Targo *TOP OMEGA 400*

Hinweise zur Verarbeitung

Allgemeines

- Sämtliche Bestimmungen der Norm SIA 232-1 sind zu beachten.
- Bahn von unten beginnend parallel zum First auf die Unterlage verlegen.
- Die untenliegende Bahn im Überlappungsbereich an tackern.
- Überlappung gemäss Markierungslinie (min. 10 cm) vornehmen.
- Bahnen nach Verlegung mit Konterlatten sichern.

Chemikalien, ölhaltige Produkte oder Holzschutzmittel können die Bahn schädigen. Die Verlegung auf nicht getrocknete Anstriche ist unbedingt zu vermeiden.

Aufgrund neuer Erkenntnisse oder Entwicklungen können diese Verarbeitungshinweise ungültig sein. **Die aktuell gültigen Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.targo-ag.ch.**

Eindeckungen, Hinterlüftung

- Als Eindeckung eignen sich handelsübliche Ziegeleindeckungen.
- Die vom Hersteller angegebene Regeldachneigung ist zu beachten.
- Wenn Licht beim Lüftungseinlass auf die Unterdachbahn treffen kann, muss die Bahn durch Anbringen von Targo*PROTECT* vor schädlichen UV-Strahlen geschützt werden.

Hinweise zum Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen

- Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein. Bei porösen, staubigen oder sandigen Untergründen mit Targo*PRIMER M* oder Targo*PRIMER S* vorbehandeln.
- Klebebänder und Dichtstoffe können keine dauerhaften Spannungen aushalten. Bei Gefahr von auftretenden Spannungen unbedingt eine mechanische Sicherung oder Entlastungschlaufe anbringen.
- **Überlappungen**:

  Schweissen mit Warmluft: Föhn / Roboter — Fügebreite: min. 5 / 3 cm

  Das Schweissfenster liegt je nach Umgebungstemperatur und Windverhältnissen zwischen 220 und 260 °C.

  Kaltschweissen mit Targo*CONNECT*: — Fügebreite: min. 7 cm
- **Anschlüsse** an Einlaufbleche sind mit Targo*TAC BK 320* abzudichten.
- Alle **rechtwinkligen Durchdringungen** werden durch den Einsatz von Bahnen-Streifen und der aus dem Flachdach bekannten Einschneidetechnik ausgeführt.

  Zum Abdichten von **runden Durchdringungen** die Dichtmanschette Targo*OMEGA TUBE* verwenden.
- **Nageldurchdringungen** sind mit der Nageldichtung Targo*TAC ND 260* oder mit dem Nageldichtungsband Targo*ND-BAND* abzudichten.

Targo *TOP OMEGA 400* und die Produkte der Targo-*KLEBETECHNIK* sind aufeinander abgestimmt und gewähren somit eine optimale Systemgarantie.

Rollenmasse:	1.5 m x 25 / 400 m 3.0 m x 20 / 400 m

„...Preis/Leistung zählt"

Targo Specialty Products AG
Brüelstrasse 23 CH-8932 Mettmenstetten
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777
info@targo-ag.ch www.targo-ag.ch